

Quickstroppe fra Olden Bluefield

Ø20 mm L3000 mm

Over hele landet brukes det enormt mye tid og ressurser for å ha nok ferdig spleiset tau til nye utsett, notbytter, avlusinger mm. Dette er en tidkrevende aktivitet vi forstår mange med såre fingertupper gladelig vil slippe. Vi i Olden Bluefield AS ønsker å bidra til bedre utnyttelse av tid og ressurser i næringen, og med vår hjelp kan røktere og servicepersonell frigjøres til de viktige oppgavene!

Materiale	Tetthet	Smeltepunkt	Slitasjemotstand	UV-resistens	Temperaturresistens
Polypropylene	Flytende, 0.9	165 °C	Medium	Medium	-25°C -70°C

Lengde	Diameter	Struktur	Farge	Utførelse	Bruddstyrke
3000 mm	20 mm	3-slått	Grønn, gul følgestripe	En øyespleis, 5 innstikk	6900 kg

LEVETID

Vanlig levetid på polypropylen tau regnes til 1-2 år. Det anbefales å bytte Quickstroppe når man ser de begynner å bli flisete og slitt.

OPPBEVARING

Unngå eksponering mot vann og sollys. Unngå oppbevaring i surt miljø. Oppbevares tørt.

RENGJØRING

Skylles i ferskvann. Legges flatt og tørkes i skyggen.