

Quickstroppe fra Olden Bluefield Ø24 mm L3800 mm

Over hele landet brukes det enormt mye tid og ressurser for å ha nok ferdig spleiset tau til nye utsett, notbytter, avlusinger mm. Dette er en tidkrevende aktivitet vi forstår mange med såre fingertupper gladelig vil slippe. Vi i Olden Bluefield AS ønsker å bidra til bedre utnyttelse av tid og ressurser i næringen, og med vår hjelp kan røktere og servicepersonell frigjøres til de viktige oppgavene!

| Materiale | Tetthet | Smeltepunkt | Slitasjemotstand | UV-resistens | Temperaturresistens |
|---------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| Polypropylene | Flytende, 0.9 | 165 °C | Medium | Medium | -25°C -70°C |

| Lengde | Diameter | Struktur | Farge | Utførelse | Bruddstyrke |
|---------|----------|----------|---------------------------|--|-------------|
| 3800 mm | 24 mm | 3-slått | Grønn, gul følgestripe | En øyespleis a 1300 mm, 5 innstikk | 9900 kg |

LEVETID

Vanlig levetid på polypropylen tau regnes til 1-2 år. Det anbefales å bytte Quickstroppe når man ser de begynner å bli flisete og slitt.

OPPBEVARING

Unngå eksponering mot vann og sollys. Unngå oppbevaring i surt miljø. Oppbevares tørt.

RENGJØRING

Skylles i ferskvann. Legges flatt og tørkes i skyggen.